



高嘉地毯

Certifications

资质证书

精
致
选
择

目录

企业法人营业执照	
Certificate Of Business	02
商标注册证	
Trademark registration	03
商标续展注册证明	
Trademark Renewal Registration Certificate	04
合成纱方块地毯品质检验报告	
Blending (PNMIX) Carpet Tile Quality Test Report	05
合成纱方块地毯环保检验报告	
Blending (PNMIX) Carpet Tile Environmental Test Report	13
合成纱方块地毯防火检验报告	
Blending (PNMIX) Carpet Tile Fire inspection Report	19
丙纶方块地毯品质检测报告	
Polypropylene Carpet Tile Quality Test Report	25
丙纶方块地毯环保检测报告	
Polypropylene Carpet Tile Environmental Test Report	33
尼龙方块地毯品质检验报告	
Nylon Carpet Tile Quality Test Report	39
尼龙方块地毯环保检验报告	
Nylon Carpet Tile Environmental Test Report	47
尼龙方块地毯防火检验报告	
Nylon Carpet Tile Fire inspection Report	53



营业执照

统一社会信用代码

91310117MADJNHAF6P

证照编号: 27000000202404290419

(副本)

扫描经营主体身
份码了解更多登
记、备案、许可
、监管信息,体
验更多应用服务。

名称 高嘉地毯(上海)有限公司

注册资本 人民币500.0000万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2024年04月29日

法定代表人 邵彬彬

住所

上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号
G538幢

经营范围

一般项目: 工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外); 家用纺织
制成品制造; 产业用纺织制成品制造; 面料纺织加工; 针织或钩针编织物
及其制品制造; 针纺织品及原料销售; 针纺织品销售; 建筑装饰材料销
售; 建筑材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 日用百货销
售; 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 家居用品销售;
互联网销售(除销售需要许可的商品); 家具安装和维修服务; 专业设计
服务; 图文设计制作; 平面设计; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广; 个人互联网直播服务; 货物进出口; 技术进
出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关

2024 年 04 月 29 日




ZC1995779 ZC



第 1995779 号

商 标 注 册 证



高 嘉
Karatile

核定使用商品(第 27 类)

地毯 (商品截止)

注 册 人 上海高荣新型装饰材料有限公司

注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区哈雷路 1028 号

注册有效期限 自公元 2002 年 11 月 21 日至 2012 年 11 月 20 日止

局长签发

安青虎





商标续展注册证明

兹核准第 1995779 号商标第 27 类续展注册。

续展注册有效期至 2032 年 11 月 20 日

发证机关



注：本证明应与《商标注册证》一并使用。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2024-287

产品名称: 合成纱 (PNMIX) 方块地毯
Product name
受检单位:
Inspected Body
生产单位:
Manufacturer
委托单位: 高嘉地毯 (上海) 有限公司
Client Name
检测类别: 委托检验
Test category
发布日期: 2024年07月22日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-287

第 1 页 共 3 页

产品名称 Product name	合成纱 (PNMIX) 方块地毯	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	高嘉
委托单位 Client name	高嘉地毯 (上海) 有限公司	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (16块)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	上海市松江工业区东部新区申港路 2777号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 拼块地毯 PVC底背 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.08~2024.07.16
检测依据 Test standards	QB/T 2755-2005 《拼块地毯》	检测项目 Test items	一、外观质量 二、内在质量十项
检测结论 Test conclusion	检验数据及结果见报告第2、3页。 签发日期：二零二四年七月二十二日		
备注 Remarks	所有标称值均由委托方提供。 检验数据仅对收到的样品负责。		

批准:

Approved by

高超

审核:

Checked by

谢亨

编制:

Prepared by

陈博

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-287

第 2 页 共 3 页

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data		结果评定 Assessment
脚轮椅引起的宽度和长度 变化率		QB/T 2755- 2005	%	≤0.15	长度	0.03	合格
					宽度	0.09	
由热和水引起的 宽度和长度变化率		QB/T 2755- 2005	%	≤0.10	长度	-0.01	合格
					宽度	-0.01	
由热和水影响引起的翘曲		QB/T 2755- 2005	mm	≤1.5	1.0		合格
直角度	允差	QB/T 2755- 2005	%	≤0.1	0.03		合格
绒簇拔出力	圈绒	QB/T 1090- 2001	N	≥24.0	26		合格
耐光色牢度		GB/T 8427- 1998方法3	级	≥5	>5		合格
				≥4 (浅)	—		
耐摩擦色牢度	干摩擦	GB/T 3920- 1997	级	≥4	纵向	4—5	合格
					横向	4—5	
	湿摩擦			≥3	纵向	4—5	
					横向	4—5	
耐燃性能 (45° 法)	续燃、 阴燃时 间	QB/T 2755- 2005	s	≤20	纵向	0.0	合格
					横向	0.0	
	损毁 最大长 度		mm	≤100	纵向	52	
					横向	50	
备 注: Remarks 直角度: 使用塞尺方法。							

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-287

第 3 页 共 3 页

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
毯面纤维类型及含量	标称值	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007	%	聚酯纤维： 100	聚酯纤维： 100	符合
毯面纤维为百分之百 尼龙或百分之百羊毛	下限允差		%	—5	——	
毯基上单位面积 绒头质量	标称值	QB/T 1188- 2001	g/m ²	260	269	合格
	下限允差		%	—5	3.5	
外观质量		QB/T 2755- 2005	外观疵点		六项外观疵点检验 符合标准指标要求	合格
备 注： Remarks						
以下空白						





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2024-287

产品名称: Blending (PNMIX) Carpet Tile
Product name
受检单位:
Inspected Body
生产单位:
Manufacturer
委托单位: Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd
Client Name
检测类别: Entrusted Test
Test category
发布日期: 2024年07月22日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告
Test Report

Ng: WT-2024-287

page 1 of 3

产品名称 Product name	Blending (PNMIX) Carpet Tile	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	KARATILE
委托单位 Client name	Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (16 pieces)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	No.2777 Shengang Road,Songjiang District,Shanghai 201611,P.R.China	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 Sample is perfect/Carpet tile/PVC backing/Loop pile	检测类别 Test category	Entrusted Test
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	Mail by the Client
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.08~2024.07.16
检测依据 Test standards	QB/T 2755—2005 《Carpet tiles》	检测项目 Test items	1、Appearance quality 2、Internal quality ten items
检测结论 Test conclusion	The data and results are shown in page 2、3. Date of the Issue: 2024-07-22		
备注 Remarks	All nominal values are provided by the client. The tested data are only suitable to the sample(s) received.		

批准:
Approved by 高超

审核:
Checked by 谢志亭

编制:
Prepared by 吴金峰

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心

Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center

(国家地毯质量检验检测中心)

(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-287

page 2 of 3

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data		结果评定 Assessment
Change ratio of width and length under castor chair test		QB/T 2755-2005	%	≤0.15	Length	0.03	Passed
					Width	0.09	
Change ratio of width and length due to the effects of heat and water		QB/T 2755-2005	%	≤0.10	Length	—0.01	Passed
					Width	—0.01	
Emerging warps due to the effects of heat and water		QB/T 2755-2005	mm	≤1.5	1.0		Passed
Squareness	Tolerance	QB/T 2755-2005	%	≤0.1	0.03		Passed
Tuft withdrawal force	Loop pile	QB/T 1090-2001	N	≥24.0	26		Passed
Colour fastness to light (Xennon arc)		GB/T 8427-1998 method 3	grade	≥5	>5		Passed
				≥4 (light)	—		
Colour fastness to rubbing	dry	GB/T 3920-1997	grade	≥4	Lengthwise	4—5	Passed
					Widthwise	4—5	
	wet			≥3	Lengthwise	4—5	
					Widthwise	4—5	
Flammability or burning ability (45°)	Afterflame time,After glow time	QB/T 2755-2005	s	≤20	Lengthwise	0.0	Passed
					Widthwise	0.0	
	Maximun of the damage length		mm	≤100	Lengthwise	52	
					Widthwise	50	
备 注: Remarks Squareness : Use the feeler method.							

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-287 page 3 of 3

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
Fiber type and fiber content of the carpet surface	Claimed	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007	%	Polyester : 100	Polyester: 100	Qualified
Fiber content of the carpet surface is pure nylon or pure wool	Minimum tolerance	FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007	%	—5	——	
Mass of pile per unit area above the substrate	Claimed	QB/T 1188-2001	g/m ²	260	269	Passed
	Minimum tolerance		%	—5	3.5	
Appearance quality		QB/T 2755-2005	Appearance defects		All the 6 items of appearance are up to the passed grade	Passed
备 注: Remarks						
The following is blank						

地毯研究所



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检 验 报 告

TEST REPORT

No: WT-2024-288

产品名称:

Product name

合成纱(PNMIX)方块地毯

受检单位:

Inspected Body

生产单位:

Manufacturer

委托单位:

Client Name

高嘉地毯(上海)有限公司

检测类别:

Test category

委托检验

发布日期:

Release date

2024年6月19日

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心

Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center

(国家地毯质量检验检测中心)

(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-288

第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	合成纱 (PNMIX) 方块地毯	规格型号 Specification	_____
		商 标 Trade mark	高嘉
委托单位 Client name	高嘉地毯 (上海) 有限公司	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (2块)
生产单位 Manufacturer	_____	电 话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮 编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	上海市松江工业区东部新区申港 路2777号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 拼块地毯 PVC底背 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.10~2024.07.11
检测依据 Test standards	GB 18587-2001 《室内装饰装修材料 地毯、地毯 衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放 限量》	检测项目 Test items	总挥发性有机化合物、甲 醛、苯乙烯、4-苯基环己 烯
检测结论 Test conclusion	经检验, 各项目的测试结果达到标准 A 级指标要求。 综合判定为环保型产品。 签发日期: 二零二四年七月十六日		
备 注 Remarks	检验数据仅对收到的样品负责。		

批准:
Approved by 高超

审核:
Checked by 谢亨

编制:
Prepared by 余健

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-288

第 2 页 共 2 页

测试方法 描述:	测试舱容积: 1 m ³ ; 测试时间: 24 h; 试验温度: 23℃; 试验相对湿度: 50 %;				
	材料/舱负荷比: 0.4 m ² /m ³ ; 空气交换率: 1.0 h ⁻¹ ;				
	TVOC、苯乙烯、4-苯基环己烯: 采样时间: 25min; 采样速度: 200mL/min; 采样体积: 5L;				
	甲醛: 采样时间: 20min; 采样速度: 500mL/min; 采样体积: 10L。				
检 测 项 目 Test Item	检测方法 Test method	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data		结果评定
		释放量 (mg/m ² h)	浓度 (mg/m ³)	释放量 (mg/m ² h)	Assessment
总挥发性有机化合物 (TVOC)	ISO/DIS 16000-6:1999	A级≤0.500	0.084	0.210	A级
		B级≤0.600			
甲 醛 (Formaldehyde)	GB/T 18204.26- 2000	A级≤0.050	BQL	BQL	A级
		B级≤0.050			
苯 乙 烯 (Styrene)	ISO/DIS 16000-6:1999	A级≤0.400	BQL	BQL	A级
		B级≤0.500			
4-苯基环己烯 (4-phenylcyclohexene)	ISO/DIS 16000-6:1999	A级≤0.050	BQL	BQL	A级
		B级≤0.050			
备 注: Remarks	“BQL”表示在VOC的气体取样体积为5 L的条件下, 目标化合物质量小于报告限; 醛类 取样体积为10 L的条件下, 目标化合物浓度小于报告限。 本方法甲醛报告限: 0.01 mg/m ³ ; 本方法VOCs报告限 (μg) 如下: 苯乙烯: 0.0061; 4-苯基环己烯: 0.0036				
以下空白					



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检 验 报 告

TEST REPORT

No: WT-2024-288

产品名称:

Product name

Blending (PNMIX) Carpet Tile

受检单位:

Inspected Body

生产单位:

Manufacturer

委托单位:

Client Name

Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd

检测类别:

Test category

Entrusted Test

发布日期:

Release date

2024年07月19日

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量监督检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心

Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center

(国家地毯质量检验检测中心)

(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-288

Page 1 of 2

产品名称 Product name	Blending (PNMIX) Carpet Tile	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	KARATILE
委托单位 Client name	Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (2 pieces)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	No.2777 Shengang Road,Songjiang District,Shanghai 201611,P.R.China	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 Sample is perfect/Carpet tile/PVC backing/Loop pile	检测类别 Test category	Entrusted Test
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	Mail by the Client
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.10~2024.07.11
检测依据 Test standards	GB 18587—2001 《Indoor decorating and refurbishing materials-Limitations of harmful substances emitted from carpets,carpet cushions and adhesives》	检测项目 Test items	Total Volatile Organic Compounds, Formaldehyde, Styrene and 4-Phenylcyclohexene
检测结论 Test conclusion	The test results show that the sample(s) is(are) up to the standard as A grade by testing and evaluated as environment-protective products. 检验检测专用章 Date of the Issue: 2024-07-16		
备注 Remarks	The tested data are only suitable to the sample(s) received.		

批准:
Approved by 高超

审核:
Checked by 谢亨

编制:
Prepared by 徐林

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-288

Page 2 of 2

Description of test method:	Chamber Volume: 1 m ³ ; Test time: 24 h; Test temperature: 23 ℃;				
	Relative humidity: 50 %; Loading factor: 0.4 m ² /m ³ ; Air exchange: 1.0 h ⁻¹				
	TVOC、Styrene、4-phenylcyclohexene: Sampling time: 25min; Sampling rate: 200mL/min; Sample volume: 5L;				
	Formaldehyde: Sampling time: 20min; Sampling rate: 500mL/min; Sample volume: 10L				
检测项目 Test Item	检测方法 Test method	标准指标 Criteria	实测数值 Practical Determined Data		结果评定 Assessment
		EF (mg/m ² h)	Conc. (mg/m ³)	EF (mg/m ² h)	
TVOC (Total Volatile Organic Compounds)	ISO/DIS 16000-6:1999	A≤0.500	0.084	0.210	A grade
		B≤0.600			
Formaldehyde	GB/T 18204.26-2000	A≤0.050	BQL	BQL	A grade
		B≤0.050			
Styrene	ISO/DIS 16000-6:1999	A≤0.400	BQL	BQL	A grade
		B≤0.500			
4-phenylcyclohexene	ISO/DIS 16000-6:1999	A≤0.050	BQL	BQL	A grade
		B≤0.050			
备注: Remarks	BQL means the analytes are below reporting threshold with a standard 5 L air collection volume for VOC and below reporting threshold with a standard 10 L air collection volume for aldehyde.				
	The reporting threshold of formaldehyde is 0.01mg/m ³ ; The method allows the reporting threshold of VOCs (μg) as follows: Styrene: 0.0061; 4-phenylcyclohexene: 0.0036				
The following is blank					



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2024-289

产品名称: 合成纱 (PNMIX) 方块地毯
Product name
受检单位: _____
Inspected Body
生产单位: _____
Manufacturer
委托单位: 高嘉地毯 (上海) 有限公司
Client Name
检测类别: 委托检验
Test category
发布日期: 2024年07月19日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)



天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告
Test Report

No: WT-2024-289

第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	合成纱 (PNMIX) 方块地毯	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	高嘉
委托单位 Client name	高嘉地毯 (上海) 有限公司	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (8块)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	上海市松江工业区东部新区申港路 2777号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 拼块地毯 PVC底背 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.08~2024.07.12
检测依据 Test standards	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》	检测项目 Test items	一、临界热辐射通量 二、20s内焰尖高度
检测结论 Test conclusion	经检验, 检测项目符合标准 B ₁ (C) 级规定要求 签发日期: 二零二四年七月十七日		
备注 Remarks	委托方提供: 厚度: 5.5mm; 单位面积质量: 3300g/m ² 。 检验数据仅对收到的样品负责。		

批准:
Approved by 高超

审核:
Checked by 谢宇

编制:
Prepared by 王金荣

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-289

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria			实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
20s内焰尖高度	GB/T 8626— 2007	mm	B ₁	C	F _s ≤150	68	合格
临界热辐射通量	GB/T 11785 —2005	kW/m ²			CHF≥4.5	6.2	合格
试验前			试验后				
							
备 注： 本试验结果得出的产品燃烧性能是在特殊条件下的检验结果。在实际应用中，它们不能单独作为评价该产品潜在危险性的依据。 Remarks							
以下空白							



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检 验 报 告

TEST REPORT

No: WT-2024-289

产品名称: Blending (PNMIX) Carpet Tile
Product name
受检单位:
Inspected Body
生产单位:
Manufacturer
委托单位: Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd
Client Name
检测类别: Entrusted Test
Test category
发布日期: 2024年07月19日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量监督检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告
Test Report

No: WT-2024-289

page 1 of 2

产品名称 Product name	Blending (PNMIX) Carpet Tile	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	KARATILE
委托单位 Client name	Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (8 pieces)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	No.2777 Shengang Road,Songjiang District,Shanghai 201611,P.R.China	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 Sample is perfect/Carpet tile/PVC backing/Loop pile	检测类别 Test category	Entrusted Test
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	Mail by the client
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.08~2024.07.12
检测依据 Test standards	GB 8624—2012 《Classification for burning behavior of building materials and products》	检测项目 Test items	1、Critical heat flux 2、Flame tip height in 20s
检测结论 Test conclusion	The test results show that the sample(s) meet(s) the specification of B ₁ (C) class by testing. 高嘉地毯质量检验检测技术研究院 检验检测专用章 Date of the Issue: 2024-07-17		
备注 Remarks	Provide by client: Thickness: 5.5mm; Mass per unit area: 3300g/m ² . The tested data are only suitable to the sample(s) received.		

批准:
Approved by 高超

审核:
Checked by 谢树亭

编制:
Prepared by 吴金健

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告
Test Report

No: WT-2024-289

page 2 of 2

检测项目 Test Item	检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria			实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
Flame tip height in 20s	GB/T 8626 —2007	mm	B ₁	C	F _s ≤150	68	Passed
Critical heat flux	GB/T 11785 —2005	kW/m ²			CHF≥4.5	6.2	Passed
Before test			After test				
							
备注: Remarks	The product combustion properties derived from the results of this test are the results of tests under special conditions. In practical applications, they cannot be used alone as a basis for evaluating the potential hazards of the product.						
The following is blank							



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2024-290

产品名称: 丙纶方块地毯
Product name
受检单位:
Inspected Body
生产单位:
Manufacturer
委托单位: 高嘉地毯（上海）有限公司
Client Name
检测类别: 委托检验
Test category
发布日期: 2024年07月22日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心

Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center

(国家地毯质量检验检测中心)

(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-290

第 1 页 共 3 页

产品名称 Product name	丙纶方块地毯	规格型号 Specification	_____
		商 标 Trade mark	高嘉
委托单位 Client name	高嘉地毯（上海）有限公司	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm （16块）
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	上海市松江工业区东部新区申港路 2777号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 拼块地毯 PVC底背 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.08~2024.07.16
检测依据 Test standards	QB/T 2755-2005 《拼块地毯》	检测项目 Test items	一、外观质量 二、内在质量九项
检测结论 Test conclusion	检验数据及结果见报告第2、3页。 签发日期：二零二四年七月二十三日		
备注 Remarks	所有标称值均由委托方提供。 检验数据仅对收到的样品负责。		

批准: 高超

审核: 谢亨

编制: 赵峰

Approved by

Checked by

Prepared by

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-290

第 2 页 共 3 页

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data		结果评定 Assessment
脚轮椅引起的宽度和长度 变化率		QB/T 2755- 2005	%	≤0.15	长度	0.05	合格
					宽度	0.14	
由热和水引起的 宽度和长度变化率		QB/T 2755- 2005	%	≤0.10	长度	-0.02	合格
					宽度	-0.03	
由热和水影响引起的翘曲		QB/T 2755- 2005	mm	≤1.5	1.0		合格
直角度	允差	QB/T 2755- 2005	%	≤0.1	0.04		合格
绒簇拔出力	圈绒	QB/T 1090- 2001	N	≥24.0	24.0		合格
耐光色牢度		GB/T 8427- 1998方法3	级	≥5	>5		合格
				≥4（浅）	—		
耐摩擦色牢度	干摩擦	GB/T 3920- 1997	级	≥4	纵向	4—5	合格
					横向	4—5	
	湿摩擦			≥3	纵向	4—5	
					横向	4—5	
毯面纤维类型及含量	标称值	FZ/T 01057.2- 2007 FZ/T 01057.3- 2007	%	丙纶：100	聚丙烯纤维（丙纶）： 100		符合
毯面纤维为百分之百 尼龙或百分之百羊毛	下限允 差	FZ/T 01057.4- 2007 FZ/T 01057.6- 2007	%	-5	—		
备 注： Remarks 直角度：使用塞尺方法。							

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-290

第 3 页 共 3 页

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
毯基上单位面积 绒头质量	标称值	QB/T 1188-2001	g/m ²	210	213	合格
	下限允差		%	—5	1.4	
外观质量		QB/T 2755-2005	外观疵点		六项外观疵点检验符合标准指标要求	合格
备 注: Remarks						
以下空白						



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2024-290

产品名称: Polypropylene Carpet Tile
Product name
受检单位:
Inspected Body
生产单位:
Manufacturer
委托单位: Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd
Client Name
检测类别: Entrusted Test
Test category
发布日期: 2024年07月22日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center

(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-290

page 1 of 3

产品名称 Product name	Polypropylene Carpet Tile	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	KARATILE
委托单位 Client name	Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (16 pieces)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	No.2777 Shengang Road,Songjiang District,Shanghai 201611,P.R.China	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 Sample is perfect/Carpet tile/PVC backing/Loop pile	检测类别 Test category	Entrusted Test
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	Mail by the Client
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.08~2024.07.16
检测依据 Test standards	QB/T 2755—2005 《Carpet tiles》	检测项目 Test items	1、Appearance quality 2、Internal quality nine items
检测结论 Test conclusion	The data and results are shown in page 2、3  Date of the Issue: 2024-07-22		
备注 Remarks	All nominal values are provided by the client. The tested data are only suitable to the sample(s) received.		

批准:
Approved by 高超

审核:
Checked by 谢亨

编制:
Prepared by 吴金波

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-290

page 2 of 3

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data		结果评定 Assessment
Change ratio of width and length under castor chair test		QB/T 2755-2005	%	≤0.15	Length	0.05	Passed
					Width	0.14	
Change ratio of width and length due to the effects of heat and water		QB/T 2755-2005	%	≤0.10	Length	—0.02	Passed
					Width	—0.03	
Emerging warps due to the effects of heat and water		QB/T 2755-2005	mm	≤1.5	1.0		Passed
Squareness	Tolerance	QB/T 2755-2005	%	≤0.1	0.04		Passed
Tuft withdrawal force	Loop pile	QB/T 1090-2001	N	≥24.0	24.0		Passed
Colour fastness to light (Xenon arc)		GB/T 8427-1998 method 3	grade	≥5	>5		Passed
				≥4 (light)	—		
Colour fastness to rubbing	dry	GB/T 3920-1997	grade	≥4	Lengthwise	4—5	Passed
					Widthwise	4—5	
	wet			≥3	Lengthwise	4—5	
					Widthwise	4—5	
Fiber type and fiber content of the carpet surface	Claimed	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007	%	Polypropylene : 100	Polypropylene: 100		Qualified
Fiber content of the carpet surface is pure nylon or pure wool	Minimum tolerance	FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007	%	—5	—		
备 注: Remarks Squareness : Use the feeler method.							

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-290

page 3 of 3

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
Mass of pile per unit area above the substrate	Claimed	QB/T 1188- 2001	g/m ²	210	213	Passed
	Minimum tolerance		%	—5	1.4	
Appearance quality		QB/T 2755- 2005	Appearance defects		All the 6 items of appearance are up to the passed grade	Passed
备 注: Remarks						
The following is blank						





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检 验 报 告

TEST REPORT

No: WT-2024-291

产 品 名 称: 丙纶方块地毯
Product name
受 检 单 位: _____
Inspected Body
生 产 单 位: _____
Manufacturer
委 托 单 位: 高嘉地毯（上海）有限公司
Client Name
检 测 类 别: 委 托 检 验
Test category
发 布 日 期: 2024年07月19日
Release date



天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-291

第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	丙纶方块地毯	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	高嘉
委托单位 Client name	高嘉地毯(上海)有限公司	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (2块)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	上海市松江工业区东部新区申港 路2777号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 拼块地毯 PVC底背 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.10~2024.07.11
检测依据 Test standards	GB 18587-2001 《室内装饰装修材料 地毯、地毯 衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放 限量》	检测项目 Test items	总挥发性有机化合物、甲 醛、苯乙烯、4-苯基环己 烯
检测结论 Test conclusion	经检验, 各项目的测试结果达到标准 A 级指标要求 综合判定为环保型产品。 签发日期: 二零二四年七月十六日		
备注 Remarks	检验数据仅对收到的样品负责。		

批准:
Approved by 高超审核:
Checked by 谢亨编制:
Prepared by 金琛

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-291

第 2 页 共 2 页

测试方法 描述:	测试舱容积: 1 m ³ ; 测试时间: 24 h; 试验温度: 23℃; 试验相对湿度: 50 % ; 材料/舱负荷比: 0.4 m ² /m ³ ; 空气交换率: 1.0 h ⁻¹ ; TVOC、苯乙烯、4-苯基环己烯: 采样时间: 25min; 采样速度: 200mL/min; 采样体积: 5L; 甲醛: 采样时间: 20min; 采样速度: 500mL/min; 采样体积: 10L。				
检 测 项 目 Test Item	检测方法 Test method	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data		结果评定 Assessment
		释放量 (mg/m ² h)	浓度 (mg/m ³)	释放量 (mg/m ² h)	
总挥发性有机化合物 (TVOC)	ISO/DIS 16000-6:1999	A级≤0.500	0.022	0.055	A级
		B级≤0.600			
甲 醛 (Formaldehyde)	GB/T 18204.26- 2000	A级≤0.050	BQL	BQL	A级
		B级≤0.050			
苯 乙 烯 (Styrene)	ISO/DIS 16000-6:1999	A级≤0.400	BQL	BQL	A级
		B级≤0.500			
4-苯基环己烯 (4-phenylcyclohexene)	ISO/DIS 16000-6:1999	A级≤0.050	BQL	BQL	A级
		B级≤0.050			
备 注: Remarks	“BQL”表示在VOC的气体取样体积为5 L的条件下, 目标化合物质量小于报告限; 醛类 取样体积为10 L的条件下, 目标化合物浓度小于报告限。 本方法甲醛报告限: 0.01 mg/m ³ ; 本方法VOCs报告限 (μg) 如下: 苯乙烯: 0.0061; 4-苯基环己烯: 0.0036				
以下空白					



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2024-291

产品名称: Polypropylene Carpet Tile
Product name
受检单位:
Inspected Body
生产单位:
Manufacturer
委托单位: Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd
Client Name
检测类别: Entrusted Test
Test category
发布日期: 2024年07月19日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量监督检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-291

Page 1 of 2

产品名称 Product name	Polypropylene Carpet Tile	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	KARATILE
委托单位 Client name	Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (2 pieces)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	No.2777 Shengang Road,Songjiang District,Shanghai 201611,P.R.China	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 Sample is perfect/Carpet tile/PVC backing/Loop pile	检测类别 Test category	Entrusted Test
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	Mail by the Client
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.10~2024.07.11
检测依据 Test standards	GB 18587—2001 《Indoor decorating and refurbishing materials-Limitations of harmful substances emitted from carpets,carpet cushions and adhesives》	检测项目 Test items	Total Volatile Organic Compounds, Formaldehyde, Styrene and 4—Phenylcyclohexene
检测结论 Test conclusion	The test results show that the sample(s) is(are) up to the standard as A grade by testing and evaluated as environment-protective products. 天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心 检验检测专用章 Date of the Issue: 2024-07-16		
备注 Remarks	The tested data are only suitable to the sample(s) received.		

批准:
Approved by 高超

审核:
Checked by 谢亨

编制:
Prepared by 刘建强

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心

Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center

(国家地毯质量检验检测中心)

(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-291

Page 2 of 2

Description of test method:	Chamber Volume: 1 m ³ ; Test time: 24 h; Test temperature: 23 ℃;				
	Relative humidity: 50 %; Loading factor: 0.4 m ² /m ³ ; Air exchange: 1.0 h ⁻¹				
	TVOC、Styrene、4-phenylcyclohexene: Sampling time: 25min; Sampling rate: 200mL/min; Sample volume: 5L;				
	Formaldehyde: Sampling time: 20min; Sampling rate: 500mL/min; Sample volume: 10L				
检测项目 Test Item	检测方法 Test method	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data		结果评定 Assessment
		EF (mg/m ² h)	Conc. (mg/m ³)	EF (mg/m ² h)	
TVOC (Total Volatile Organic Compounds)	ISO/DIS 16000-6:1999	A≤0.500	0.022	0.055	A grade
		B≤0.600			
Formaldehyde	GB/T 18204.26-2000	A≤0.050	BQL	BQL	A grade
		B≤0.050			
Styrene	ISO/DIS 16000-6:1999	A≤0.400	BQL	BQL	A grade
		B≤0.500			
4-phenylcyclohexene	ISO/DIS 16000-6:1999	A≤0.050	BQL	BQL	A grade
		B≤0.050			
备 注: Remarks	BQL means the analytes are below reporting threshold with a standard 5 L air collection volume for VOC and below reporting threshold with a standard 10 L air collection volume for aldehyde.				
	The reporting threshold of formaldehyde is 0.01mg/m ³ ; The method allows the reporting threshold of VOCs (μg) as follows: Styrene: 0.0061; 4-phenylcyclohexene: 0.0036				
The following is blank					



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2024-292

产品名称: 尼龙方块地毯
Product name
受检单位:
Inspected Body
生产单位:
Manufacturer
委托单位: 高嘉地毯（上海）有限公司
Client Name
检测类别: 委托检验
Test category
发布日期: 2024年07月22日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告
Test Report

№: WT-2024-292

第 1 页 共 3 页

产品名称 Product name	尼龙方块地毯	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	高嘉
委托单位 Client name	高嘉地毯（上海）有限公司	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (16块)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	上海市松江工业区东部新区申港路 2777号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 拼块地毯 PVC底背 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.08~2024.07.16
检测依据 Test standards	QB/T 2755-2005 《拼块地毯》	检测项目 Test items	一、外观质量 二、内在质量十项
检测结论 Test conclusion	经检验，所检验项目的测试结果达到标准指标要求 签发日期：二零二四年七月二十二日		
备注 Remarks	所有标称值均由委托方提供。 检验数据仅对收到的样品负责。		

批准：
Approved by 高嘉

审核：
Checked by 谢

编制：
Prepared by 张

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-292

第 2 页 共 3 页

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data		结果评定 Assessment
脚轮椅引起的宽度和长度 变化率		QB/T 2755- 2005	%	≤0.15	长度	0.03	合格
					宽度	0.05	
由热和水引起的 宽度和长度变化率		QB/T 2755- 2005	%	≤0.10	长度	—0.01	合格
					宽度	—0.02	
由热和水影响引起的翘曲		QB/T 2755- 2005	mm	≤1.5	0.7		合格
直角度	允差	QB/T 2755- 2005	%	≤0.1	0.04		合格
绒簇拔出力	圈绒	QB/T 1090- 2001	N	≥24.0	36.7		合格
耐光色牢度		GB/T 8427- 1998方法3	级	≥5	≥5		合格
				≥4（浅）	—		
耐摩擦色牢度	干摩擦	GB/T 3920- 1997	级	≥4	纵向	4—5	合格
					横向	4—5	
	湿摩擦			≥3	纵向	4—5	
					横向	4—5	
耐燃性能（45° 法）	续燃、 阴燃时 间	QB/T 2755- 2005	s	≤20	纵向	0.0	合格
					横向	0.0	
	损毁 最大长 度		mm	≤100	纵向	50	
					横向	51	
备 注： Remarks							
直角度：使用塞尺方法。							

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-292

第 3 页 共 3 页

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
毯面纤维类型及含量	标称值	FZ/T 01057.2-2007	%	尼龙：100	聚酰胺纤维（尼龙）： 100	合格
毯面纤维为百分之百 尼龙或百分之百羊毛	下限允差	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	%	—5	0.0	
毯基上单位面积 绒头质量	标称值	QB/T 1188- 2001	g/m ²	340	341	合格
	下限允差		%	—5	0.3	
外观质量		QB/T 2755- 2005	外观疵点		六项外观疵点检验 符合标准指标要求	合格
备 注： Remarks						
以下空白						



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2024-292

产品名称: Nylon Carpet Tile
Product name
受检单位:
Inspected Body
生产单位:
Manufacturer
委托单位: Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd
Client Name
检测类别: Entrusted Test
Test category
发布日期: 2024年07月22日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告
Test Report

No: WT-2024-292

page 1 of 3

产品名称 Product name	Nylon Carpet Tile	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	KARATILE
委托单位 Client name	Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (16 pieces)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	No.2777 Shengang Road,Songjiang District,Shanghai 201611,P.R.China	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 Sample is perfect/Carpet tile/PVC backing/Loop pile	检测类别 Test category	Entrusted Test
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	Mail by the Client
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.08~2024.07.16
检测依据 Test standards	QB/T 2755—2005 《Carpet tiles》	检测项目 Test items	1、Appearance quality 2、Internal quality ten items
检测结论 Test conclusion	The test results show that the test items are up to the standard by testing. 天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心 检验检测专用章 Date of the Issue: 2024-07-22		
备注 Remarks	All nominal values are provided by the client. The tested data are only suitable to the sample(s) received.		

批准:
Approved by 高超

审核:
Checked by 谢宇

编制:
Prepared by 赵建

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-292

page 2 of 3

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data		结果评定 Assessment
Change ratio of width and length under castor chair test		QB/T 2755-2005	%	≤0.15	Length	0.03	Passed
					Width	0.05	
Change ratio of width and length due to the effects of heat and water		QB/T 2755-2005	%	≤0.10	Length	—0.01	Passed
					Width	—0.02	
Emerging warps due to the effects of heat and water		QB/T 2755-2005	mm	≤1.5	0.7		Passed
Squareness	Tolerance	QB/T 2755-2005	%	≤0.1	0.04		Passed
Tuft withdrawal force	Loop pile	QB/T 1090-2001	N	≥24.0	36.7		Passed
Colour fastness to light (Xennon arc)		GB/T 8427-1998 method 3	grade	≥5	>5		Passed
				≥4 (light)	—		
Colour fastness to rubbing	dry	GB/T 3920-1997	grade	≥4	Lengthwise	4—5	Passed
					Widthwise	4—5	
	wet			≥3	Lengthwise	4—5	
					Widthwise	4—5	
Flammability or burning ability (45°)	Afterflame time,After glow time	QB/T 2755-2005	s	≤20	Lengthwise	0.0	Passed
	Maximum of the damage length		mm		≤100	Widthwise	
				Lengthwise		50	
				Widthwise		51	
备 注: Remarks Squareness : Use the feeler method.							

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-292

page 3 of 3

检测项目 Test Item		检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
Fiber type and fiber content of the carpet surface	Claimed	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T	%	Nylon: 100	Nylon: 100	Passed
Fiber content of the carpet surface is pure nylon or pure wool	Minimum tolerance	01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007	%	—5	0.0	
Mass of pile per unit area above the substrate	Claimed	QB/T 1188-2001	g/m ²	340	341	Passed
	Minimum tolerance		%	—5	0.3	
Appearance quality		QB/T 2755-2005	Appearance defects		All the 6 items of appearance are up to the passed grade	Passed
备 注: Remarks						
The following is blank						



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检 验 报 告

TEST REPORT

No: WT-2024-293

产品名称: 尼龙方块地毯
Product name
受检单位:
Inspected Body
生产单位:
Manufacturer
委托单位: 高嘉地毯（上海）有限公司
Client Name
检测类别: 委托检验
Test category
发布日期: 2024年07月19日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-293

第1页 共2页

产品名称 Product name	尼龙方块地毯	规格型号 Specification	——
		商标 Trade mark	高嘉
委托单位 Client name	高嘉地毯(上海)有限公司	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (2块)
生产单位 Manufacturer	——	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	——	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	上海市松江工业区东部新区申港 路2777号	抽样地点 Sampling location	——
		抽样基数 Sampling radix	——
样品描述 Sample description	 样品完好 拼块地毯 PVC底背 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	——
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.10~2024.07.11
检测依据 Test standards	GB 18587-2001 《室内装饰装修材料 地毯、地毯 衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放 限量》	检测项目 Test items	总挥发性有机化合物、甲 醛、苯乙烯、4-苯基环己 烯
检测结论 Test conclusion	经检验, 各项目的测试结果达到标准 A 级指标要求。 综合判定为环保型产品。 签发日期: 二零二四年七月十六日		
备注 Remarks	检验数据仅对收到的样品负责。		

批准:

Approved by

高嘉

审核:

Checked by

谢亭

编制:

Prepared by

金峰

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)
检验报告
Test Report

No: WT-2024-293

第 2 页 共 2 页

测试方法描述:	测试舱容积: 1 m ³ ; 测试时间: 24 h; 试验温度: 23℃; 试验相对湿度: 50 %;				
	材料/舱负荷比: 0.4 m ² /m ³ ; 空气交换率: 1.0 h ⁻¹ ;				
TVOC、苯乙烯、4-苯基环己烯: 采样时间: 25min; 采样速度: 200mL/min; 采样体积: 5L;					
甲醛: 采样时间: 20min; 采样速度: 500mL/min; 采样体积: 10L。					
检测项目 Test Item	检测方法 Test method	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data		结果评定
		释放量 (mg/m ² h)	浓度 (mg/m ³)	释放量 (mg/m ² h)	Assessment
总挥发性有机化合物 (TVOC)	ISO/DIS 16000-6:1999	A级≤0.500	0.111	0.278	A级
		B级≤0.600			
甲 醛 (Formaldehyde)	GB/T 18204.26- 2000	A级≤0.050	0.010	0.025	A级
		B级≤0.050			
苯 乙 烯 (Styrene)	ISO/DIS 16000-6:1999	A级≤0.400	BQL	BQL	A级
		B级≤0.500			
4-苯基环己烯 (4-phenylcyclohexene)	ISO/DIS 16000-6:1999	A级≤0.050	BQL	BQL	A级
		B级≤0.050			
备 注: Remarks	“BQL”表示在VOC的气体取样体积为5 L的条件下, 目标化合物质量小于报告限; 醛类 取样体积为10 L的条件下, 目标化合物浓度小于报告限。 本方法甲醛报告限: 0.01 mg/m ³ ; 本方法VOCs报告限 (μg) 如下: 苯乙烯: 0.0061; 4-苯基环己烯: 0.0036				
以下空白					



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检验报告

TEST REPORT

No: WT-2024-293

产品名称: Nylon Carpet Tile
Product name
受检单位:
Inspected Body
生产单位:
Manufacturer
委托单位: Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd
Client Name
检测类别: Entrusted Test
Test category
发布日期: 2024年07月19日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心

Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center

(国家地毯质量检验检测中心)

(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-293

Page 1 of 2

产品名称 Product name	Nylon Carpet Tile	规格型号 Specification	_____
		商 标 Trade mark	KARATILE
委托单位 Client name	Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (2 pieces)
生产单位 Manufacturer	_____	电 话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮 编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	No.2777 Shengang Road,Songjiang District,Shanghai 201611,P.R.China	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 Sample is perfect/Carpet tile/PVC backing/Loop pile	检测类别 Test category	Entrusted Test
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	Mail by the Client
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.10~2024.07.11
检测依据 Test standards	GB 18587—2001 《Indoor decorating and refurbishing materials-Limitations of harmful substances emitted from carpets,carpet cushions and adhesives》	检测项目 Test items	Total Volatile Organic Compounds, Formaldehyde, Styrene and 4—Phenylcyclohexene
检测结论 Test conclusion	The test results show that the sample(s) is(are) up to the standard as A grade by testing and evaluated as environment-protective products. 检验检测专用章 Date of the Issue: 2024-07-16		
备 注 Remarks	The tested data are only suitable to the sample(s) received.		

批准:
Approved by 高超

审核:
Checked by 谢亭

编制:
Prepared by 陈斌

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心

Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center

(国家地毯质量检验检测中心)

(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-293

Page 2 of 2

Description of test method:	Chamber Volume: 1 m ³ ; Test time: 24 h; Test temperature: 23 °C;				
	Relative humidity: 50 %; Loading factor: 0.4 m ² /m ³ ; Air exchange: 1.0 h ⁻¹				
	TVOC、Styrene、4-phenylcyclohexene: Sampling time: 25min; Sampling rate: 200mL/min; Sample volume: 5L;				
	Formaldehyde: Sampling time: 20min; Sampling rate: 500mL/min; Sample volume: 10L				
检测项目 Test Item	检测方法 Test method	标准指标 Criteria	实 测 数 值 Practical Determined Data		结果评定 Assessment
		EF (mg/m ² h)	Conc. (mg/m ³)	EF (mg/m ² h)	
TVOC (Total Volatile Organic Compounds)	ISO/DIS 16000-6:1999	A≤0.500	0.111	0.278	A grade
		B≤0.600			
Formaldehyde	GB/T 18204.26-2000	A≤0.050	0.010	0.025	A grade
		B≤0.050			
Styrene	ISO/DIS 16000-6:1999	A≤0.400	BQL	BQL	A grade
		B≤0.500			
4-phenylcyclohexene	ISO/DIS 16000-6:1999	A≤0.050	BQL	BQL	A grade
		B≤0.050			
备 注: Remarks	BQL means the analytes are below reporting threshold with a standard 5 L air collection volume for VOC and below reporting threshold with a standard 10 L air collection volume for aldehyde.				
	The reporting threshold of formaldehyde is 0.01mg/m ³ ; The method allows the reporting threshold of VOCs (μg) as follows: Styrene: 0.0061; 4-phenylcyclohexene: 0.0036				
The following is blank					



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检 验 报 告

TEST REPORT

No: WT-2024-294

产品名称: 尼龙方块地毯

Product name

受检单位: _____

Inspected Body

生产单位: _____

Manufacturer

委托单位: 高嘉地毯（上海）有限公司

Client Name

检测类别: 委托检验

Test category

发布日期: 2024年07月19日

Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center

(国家地毯质量检验检测中心)

(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验检测专用章

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-294

第1页 共2页

产品名称 Product name	尼龙方块地毯	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	高嘉
委托单位 Client name	高嘉地毯（上海）有限公司	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (8块)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	上海市松江工业区东部新区申港路 2777号	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 样品完好 拼块地毯 PVC底背 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.08~2024.07.12
检测依据 Test standards	GB 8624—2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》	检测项目 Test items	一、临界热辐射通量 20s内焰尖高度
检测结论 Test conclusion	经检验，检测项目符合标准 B ₁ (C) 级规定要求。 签发日期：二零二四年七月十七日		
备注 Remarks	委托方提供：厚度：6mm；单位面积质量：4120g/m ² 。 检验数据仅对收到的样品负责。		

批准：
Approved by

高超

审核：
Checked by

谢亭

编制：
Prepared by

刘建

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告
Test Report

No: WT-2024-294

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item	检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria			实 测 数 值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
20s内焰尖高度	GB/T 8626—2007	mm	B ₁	C	F _s ≤150	60	合格
临界热辐射通量	GB/T 11785—2005	kW/m ²			CHF≥4.5	6.8	合格
试验前			试验后				
							
备 注: Remarks	本试验结果得出的产品燃烧性能是在特殊条件下的检验结果。在实际应用中，它们不能单独作为评价该产品潜在危险性的依据。						
以下空白							



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1314

检 验 报 告

TEST REPORT

No: WT-2024-294

产品名称: Nylon Carpet Tile
Product name
受检单位:
Inspected Body
生产单位:
Manufacturer
委托单位: Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd
Client Name
检测类别: Entrusted Test
Test category
发布日期: 2024年07月19日
Release date

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心
Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center
(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-294

page 1 of 2

产品名称 Product name	Nylon Carpet Tile	规格型号 Specification	_____
		商标 Trade mark	KARATILE
委托单位 Client name	Gaojia Carpet (Shanghai) Co.,Ltd	样品数量 Numbers of sample	50cm × 50cm (8 pieces)
生产单位 Manufacturer	_____	电话 Client's Tel	021-67600733
受检单位 Inspected Body	_____	邮编 Postcode	201611
委托单位地址 Client's address	No.2777 Shengang Road,Songjiang District,Shanghai 201611,P.R.China	抽样地点 Sampling location	_____
		抽样基数 Sampling radix	_____
样品描述 Sample description	 Sample is perfect/Carpet tile/PVC backing/Loop pile	检测类别 Test category	Entrusted Test
		生产日期 Production date	_____
		送样人 Deliverer	Mail by the client
送样日期 Date of submission	2024.07.08	检测日期 Date of test	2024.07.08~2024.07.12
检测依据 Test standards	GB 8624—2012 《Classification for burning behavior of building materials and products》	检测项目 Test items	1、Critical heat flux 2、Flame tip height in 20s
检测结论 Test conclusion	The test results show that the sample(s) meet(s) the specification of B ₁ (C) class by testing. 天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心 检验检测专用章 Date of the Issue: 2024-07-17		
备注 Remarks	Provide by client: Thickness: 6mm; Mass per unit area: 4120g/m ² . The tested data are only suitable to the sample(s) received.		

批准:
Approved by

高超

审核:
Checked by

谢亨

编制:
Prepared by

金健

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心

Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center

(国家地毯质量检验检测中心)

(National Carpet Quality Inspection and Testing Center)

检验报告

Test Report

No: WT-2024-294

page 2 of 2

检测项目 Test Item	检测方法 Test method	单位 Unit	标准指标 Criteria			实测数值 Practical Determined Data	结果评定 Assessment
Flame tip height in 20s	GB/T 8626 —2007	mm	B ₁	C	F _s ≤150	60	Passed
Critical heat flux	GB/T 11785 —2005	kW/m ²			CHF≥4.5	6.8	Passed
Before test			After test				
							
备注: Remarks	The product combustion properties derived from the results of this test are the results of tests under special conditions. In practical applications, they cannot be used alone as a basis for evaluating the potential hazards of the product.						
The following is blank							



高嘉地毯

上海制造

地址：
上海市松江工业区东部新区申港路2777号

电话：
021-67600732

网址：
www.karatile.com

精
致
选
择

办公的